

TEXSA CAPOLPRIMER

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO COMPOSTO

TEXSA

TEXSA CAPOL PRIMER

Impermeabilizante Asfáltico Composto.
Tinta Betuminosa para Concreto e Alvenaria.

DEFINIÇÃO:

TEXSA CAPOL PRIMER é um Impermeabilizante asfáltico aquoso composto, desenvolvido para preparação de superfícies a serem impermeabilizadas com mantas auto-adesivas. É uma pintura primária de fácil aplicação e boa capacidade para aglutinar, dando coesão e impermeabilidade às superfícies imprimadas, sejam de argamassa, concreto ou de concreto leve para isolamento térmico do tipo **AIS - TEXSA**. Atende à NBR 9574/2008.

CARACTERÍSTICAS:

Cor: castanho escuro.

Aspecto: líquido

Densidade: (g/cm³) 0,9 - 1,1

Suscetibilidade térmica: Inalterável a qualquer temperatura ambiente.

Inocuidade: É atóxico, inodoro e não inflamável.

Por manter o asfalto em uma suspensão aquosa, protege o operário que o manuseia dos riscos de intoxicação pela inalação de vapores tóxicos e das nefastas consequências causadas pelos asfaltos oxidados derretidos em obras.

- Secagem: Depende da absorção da base, da temperatura e da umidade do ambiente. Sobre superfície seca, ao fim de 20 minutos, sobre área levemente umedecida, após duas (2) horas.

- Impermeabilidade: Total à água, conforme testes realizados.

- Para mais informações consulte o Fisqp do produto.

- Realize o descarte do produto/embalagem em local adequado conforme a legislação vigente no seu Estado.

APLICAÇÕES:

Em impermeabilizações ou impregnações:

Como imprimação impermeável sobre concretos, paredes de alvenaria, emboços, muros de arrimo, etc., vedando a porosidade dos capilares.

Como pintura básica para colagem de mantas asfálticas do tipo auto aderentes em lajes, paredes, etc.

Como apagador de poeira nas superfícies friáveis, tornando-as impermeáveis e coesas para receberem as mantas asfálticas por colagem de contato, do tipo **TEXSABAND**.

MODO DE USAR:

Aplicar com rolo, trincha ou broxa, nas condições em que é fornecido, diretamente sobre a superfície de concreto ou mesmo de argamassa, para torná-las impermeabilizadas, prontas para receberem **TEXSABAND** e outras. O produto deve ser homogeneizado antes e durante a aplicação.

CONSUMO

350-500 g/m², dependendo da superfície ou do material a ser impregnado.

ARMAZENAMENTO:

Por doze (12) meses após a data de fabricação, devidamente protegido.

EMBALAGEM/EMPILHAMENTO:

Galão: 3,6L - 3,4 kg líquido - 6 unidades

Balde: 18L - 18 kg líquido - 3 unidades

Tambor: 200L - 170 kg líquido.

Químico Responsável nº 04308932 - 3ºRG

Av. Monte Castelo, 1524 • Jd. Gramacho
Duque de Caxias/RJ • CEP: 25.055-120
CNPJ: 29.341.286/0001-50
Tel: 21 2671-8327 • texsa.com.br
sac@texsa.com.br | texsa@texsa.com.br