

CAPOL

• Características e Vantagens

Como primer. Ideal para fitas asfálticas, selantes e mantas de base asfáltica.

Excelente aderência e secagem ultrarrápida. Fácil aplicação à frio, com brocha, pincel ou spray.

• Descrição do Produto

Pintura betuminosa impermeabilizante à base de emulsão asfáltica com a finalidade de revestir e impermeabilizar com segurança diversas superfícies. Pronto para uso com excelente aderência.

• Utilização

Impermeabilização de baldrame, fundações de concreto armado e paredes de concreto ou de alvenaria em contato direto com a terra (pressão negativa);

Primer para Fitas Adesivas, Selantes e Mantas de base asfáltica.

Impermeabilização de jardineiras, tanques, ralos, tubos emergentes, etc.;

Proteção temporária contra corrosão de tanques, tubos, calhas (mesmo galvanizadas) e estruturas metálicas.

Proteção de madeiras expostas ao tempo e mourões.

• Instruções de Uso

Preparo do substrato

Substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes ou quaisquer tipos de materiais que possam prejudicar a aderência. Quando em estrutura de concreto recomenda-se a lavagem com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão.

Aplicação

Uso como primer: Aplicar uma demão do produto com auxílio de um rolo de lã de carneiro, vassoura de pelo macio ou pincel. Aguardar período de secagem de 2 horas antes da aplicação da fita asfáltica autoadesiva ou da manta asfáltica.



Tinta Asfáltica Protetora e Impermeável

Uso como Pintura Impermeabilizante: Aplicar 1 demão do produto sem diluição com auxílio de rolo de lã de carneiro, vassoura de pelo macio ou pincel. A segunda demão aplica-se de forma farta, respeitando o intervalo mínimo recomendado de 1 a 2 horas entre as demãos, dependendo da ventilação e temperatura do local.

• Consumo e Rendimento

Concreto e Alvenaria: 0,4 litros/m² por demão

• Informações Técnicas

Composição básica: asfalto

Cor: preto

Viscosidade (em COPO FORD 4): 15 - 30 s

Teor de Não Voláteis (em massa): 32 - 35 %

Densidade 0,95 a 1,05 g/cm³

Teor de sólidos

pH: > 9

Tempo de secagem (25 °C + 2 °C): ao toque 20 min; Entre demãos: 1 a 2 horas

• Embalagem

Galão: 3,6 l

Balde: 18 l

Tambor: 200 l

• Validade

12 meses da data de fabricação.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.

Em caso de intoxicação por inalação, remover a vítima para local arejado e procurar imediatamente assistência médica. Em caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância e procurar orientação médica. Em caso de eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica e informar sobre o tipo de produto.