EMUGRAVA R1

Características e Vantagens

preenchimento de junta de Ideal para plaqueado

Descrição do produto

EMUGRAVA R1 é um micro concreto asfáltico para aplicação a frio, composto de sílica selecionada, aditivos e resinas acrílicas em solução de cura rápida, insolúvel em água e com flexibilidade permanente.

Utilização

EMUGRAVAR1 deve ser aplicado em superfícies sãs, livres de danos estruturais, isentas de resíduos, adequadas a receber o produto dentro de suas especificações e imprimadas com Texfilm.

EMUGRAVA R1 é fornecido para pronto uso. Após espalhar o material sobre a superfície na espessura de 2 cm, o mesmo deverá ser compactado com rolo pequeno ou soquete manual e, no caso de uso de vibrador mecânico, cuidado com a compactação excessiva e eventual redução de espessura.

Após a compactação recomendamos alisamento da superfície com desempenadeira de aço.

40kg

Micro concreto asfáltico para aplicação à frio

Informações Técnicas

Aspecto: Granulado

Cor: Preta

Densidade Aparente: 1.700 kg / m³ Temperatura de aplicação: 5 °C a 35 °C

Plasticidade: Alta

Resistência química: Alta Tempo de cura: 2 horas

Embalagem

Saco plástico 40 kg

Validade

06 meses da data de fabricação.

Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos;

Em caso de intoxicação por inalação, remover a vítima para local arejado e procurar imediatamente assistência médica. Em caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Consumo e Rendimento

EMUGRAVA R1 rende 0,8 kg / linear para juntas de 2 cm x 2 cm.

