

SELARJUNT PU

• Características e Vantagens

Adesivo selante elástico mono componente à base de poliuretano (PU), para colagem, vedação e calafetação.

Tixotrópico (não escorre quando aplicado na vertical).

Resistente à choque térmico (tem memória).

Resistente à intempéries, agentes climáticos, raios UV e ozônio.

Aceita pintura.



Adesivo selante

• Descrição do Produto

É um adesivo selante elástico, tixotrópico e monocomponente à base de poliuretano silanizado que cura com a umidade do ar. Destinado à vedações e calafetações em edificações, especialmente para juntas de movimentação em concreto. O produto tem elasticidade permanente e excelente aderência à diversos substratos, como por exemplo: metais, fibrocimento, pedras e plásticos (PVC, ABS, POLICARBONATO E POLIESTER).

• Utilização

Juntas de vedação verticais e horizontais de granito, concreto, madeira e superfícies metálicas. Juntas de conexão para vedação de janelas, portas ou concreto pré-moldado.

Juntas em geral que possuam dilatação até 25%.

Colagem ou fixações de chapas metálicas.

• Instruções de Uso

Preparação da superfície

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas.

Aplicação do produto

Proteger as áreas adjacentes às juntas com fita adesiva para obter um melhor acabamento. Antes de aplicar

o produto recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do selante com material. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderindo suficientemente às camadas.

Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em ângulo de 45° no tamanho da espessura desejada (1 e 2).

Colocar o cartucho no aplicador, imediatamente após a aplicação espatular o selante com uma leve pressão para espalhar o produto na área a ser tratada e nas superfícies da junta. Remover a fita adesiva (crepe) assim que o cordão for espatulado. Limpar as ferramentas antes da cura do produto com um papel toalha. Depois de curado o selante só é removido mecanicamente.

• Validade

15 meses da data de fabricação.

• Consumo e Rendimento

Consumo estimado: 1 cartucho de 420 g preenche 4 m lineares de juntas de 1 cm x 1 cm.

• Informações Técnicas

PRODUTO NÃO CURADO

Aspecto: massa tixotrópica; Densidade à 25°C: 1,55 - 1,70 g/cm³

Estabilidade ao Escorrimento (Sag/Slump): Muito boa

PRODUTO CURADO

Dureza Shore A (3 dias): 45-50; Alongamento até Ruptura: 150%;
Tensão de ruptura: 0,96 Mpa; Temperaturas Limite de Uso: -30°C a +70°C

• **Embalagem**

SELARJUNT PU é fornecido em tubos plásticos com 420 g. Armazenado a temperaturaS de até 25°C na sua embalagem original lacrada.

Caixas com 12 unidades

Cores: branco, preto e cinza

• **Primeiros Socorros**

Em caso de contato do produto quente com a pele, resfriar imediatamente com água fria, até que haja endurecimento e resfriamento do produto, cobrir a queimadura e encaminhar ao atendimento médico. Em caso de intoxicação por inalação, remover a vítima para local arejado e procurar imediatamente assistência médica. Em caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância e procurar orientação médica. Em caso de eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica e informar sobre o tipo de produto.

