

TEXSLUMP R GRAUTE

• Características e Vantagens

Como micro concreto estrutural em lajes, pilares, rampas, cintas, vigas, vergas e contra vergas. Em fixação e chumbamento de peças, tais como: caixonete de porta, portões, janelas, máquinas e equipamentos, chumbamento de tubulações, entre outros.

Confecção e execução de pisos planos com espessuras de 150 mm, pátios, plaqueados, etc.

Para execução de paramentos em grades, lamela de 120 mm de espessura e juntas de concretagem em pontes e viadutos.

Proporciona praticidade e agilidade na execução.

• Descrição do Produto

É uma argamassa de alta resistência inicial, de fácil aplicação e que permite enchimento e desforma rápida, proporcionando uma resistência à compressão em 120 minutos, na ordem de 56 kgf/cm², que ao ser aplicado se auto nivela com cura ultra rápida (ganho de resistência em curta idade). Em espessuras maiores de 5 mm pode ser misturado com brita "0" e brita 1, meio a meio de cada, transformando-se em um micro concreto.

• Utilização

Na confecção de micro concretos, onde resistência inicial e rápida desforma por exigência técnica.

Em recuperação estrutural, de uma forma geral.

Em rampas, ao ser lançado (derramado) cada batelada do micro concreto sobre o suporte (base), para que não se perca o estado viscoso em que se encontra o TEXSLUMP - R Graute, cada batelada deve ser sempre despejada uma sobre a outra e sempre chacoalhando (agitando) com enxada ou rodo apropriado o graute derramado (o que está escorrendo), empurrando um para cima do outro.

Como concreto estrutural em lajes, pilares,



Argamassa de alta resistência inicial

rampas, cintas, vigas, vergas e contra vergas. Em fixação e chumbamento de peças, tais como: caixonete de porta, portões, janelas, máquinas, equipamentos e chumbamento de tubulações.

Confecção e execução de pisos planos com espessuras de 150 mm, pátios e plaqueados. Para execução de paramentos em grades, lamela de 120 mm de espessura e juntas de concreto em pontes e viadutos

OBS: TEXSLUMP pode ser aplicado nas recuperações ou reabilitações de aplicações de alta resistência, tais como: auto estradas, pátios em aeroportos, pontes, injeções para preencher os vazios ao atirantar, concreto projetado, pisos industriais etc.

• Instruções de Uso

Preparo do substrato

Deverá estar limpa, isenta de poeiras, partículas soltas e outros materiais estranhos ao suporte, tais como: graxas, óleos, gesso, cal, etc.

Preparo do produto

Adicionar 18 % de água em relação ao peso do TEXSLUMP (4,5 l / saco 25 Kg), misturando-se energicamente, preferencialmente de forma mecanizada.

Obs.: Após devidamente homogeneizado e preparado, lançá-lo (aplicá-lo) no tempo máximo de 10 minutos, devido à sua cura rápida.

• Informações Técnicas

Aspecto: pó

Cor: cinzento

Resistência à compressão em 24 horas: 20 Mpa (200 kgf/cm²).

Endurecimento: Tipo R - em 30 minutos adquire resistência de 10 kgf/cm².

• Validade

06 meses da data de fabricação.

• Consumo e Rendimento

Variável de acordo com o tipo de aplicação que se dará ao produto. Levando-se em consideração uma área de 1 m² com 10 cm de espessura, o consumo é de 220 kg (aproximadamente 9 sacos de 25 kg).

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.

Em caso de intoxicação por inalação, remover a vítima para local arejado e procurar imediatamente assistência médica. Em caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância e procurar orientação médica. Em caso de eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica e informar sobre o tipo de produto.

