

TEXSACRYL PRETO

MANTA LÍQUIDA PRETA



Membrana asfáltica mono-componente para impermeabilização de superfícies

• Características e Vantagens

Inibe a presença de umidade nos elementos impermeabilizados. Excelente aderência aos substratos. Facilidade de aplicação. Pronto para uso. Fácil manuseio e aplicação. Alta resistência, elasticidade e flexibilidade. À base de água, não é agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado em ambientes fechados. Aplicação a frio, formando uma membrana contínua e sem emendas. Ótima resistência e durabilidade.

• Descrição do Produto

É uma emulsão com alto teor de sólidos à base de cimento asfáltico poli condensado enriquecida com polímeros, pronto para uso. É um impermeabilizante que apresenta excelentes características de elasticidade, flexibilidade e aderência.

• Utilização

Impermeabilização de lajes de cobertura. Impermeabilização de substratos cimentícios em áreas frias, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço. Muros de contenção (lado da terra); Jardineiras e floreiras; Saunas e câmaras frigoríficas; Calhas de concreto; Paredes e pisos

OBS: Para lajes de cobertura acima de 100m, consulte o departamento Técnico. O TEXSACRYL PRETO necessita de proteção contra raios U.V.

• Instruções de Uso

Preparo do substrato

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do Texsacryl Preto. A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:4), dando caimento mínimo de 1% para os ralos. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto, com raio aproximado de 5 a 8 cm. Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização. Tratamento de trinca e fissura utilizar Selarjunt.

Aplicação

Pode ser aplicado com trincha ou rolo de pintura de lã de pelo curto. 1° Demão: Aplique uma demão

do Texsacryl Preto diluído em 50% de água que terá função de camada de imprimação. Dê um intervalo mínimo de 6 a 12 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente.

2° Demão: Aplique o Texsacryl Preto, sem diluição. Com o produto ainda úmido, coloque uma tela de poliéster malha 2 x 2 mm, sobre a área que está sendo tratada. 3° Demão: Aplique uma demão do Texsacryl Preto diluído em 10% de água para melhor impregnação da tela de poliéster. 4° Demão: Aplique as demais demãos subsequentes sem diluição, até atingir o consumo recomendado. Aguardar a secagem por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade de 72 horas.

• Consumo e Rendimento

Áreas frias: 2,5 kg / m²
Lajes de cobertura: 2 kg / m²

• Informações Técnicas

Aspecto/cor: Pastoso preto.
Densidade: 1,0 kg / L.
pH: 6 a 7.

• Embalagem

Balde: 18 kg líquidos
Galão: 3,6 kg,
Tambor: 180 kg

• Validade

24 meses da data de fabricação.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos. Em caso de intoxicação por inalação, remover a vítima para local arejado e procurar imediatamente assistência médica. Em caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.